

明 細 書

光輝焼鈍炉の制御方法

技術分野

[0001] 本発明は、光輝焼鈍炉に於けるホワイトパウダーの生成を抑制する方法に関する。

背景技術

[0002] 一般に光輝焼鈍炉では、ステンレス鋼帯等の熱処理鋼帯の表面を酸化させない炉内雰囲気の中で熱処理すると、いわゆるホワイトパウダーと称される灰白色の粉体が炉内に生成することが知られている。

[0003] このホワイトパウダーは特に、光輝焼鈍炉の冷却帯や炉内雰囲気の冷却用クーラなどに大量に蓄積されやすく、当該ホワイトパウダーの熱伝導性の悪さも相俟って、光輝焼鈍炉を長期間連続して稼働し続けると、冷却用クーラなどに付着・堆積したホワイトパウダーはクーラの冷却性能を低下させてしまう。その対策として、冷却水量を大幅に増加させるようにしているが、ポンプ容量にも限界があり、好ましい解決方法とは言えなかった。

[0004] また、ホワイトパウダーはその硬度が熱処理鋼帯よりも高いため、スキンパスロールの表面に付着してしまったような場合には、熱処理鋼帯に圧力疵が付いてしまって、製品に品質欠陥を生じさせるなどの問題も起こっていた。

[0005] このように、ホワイトパウダーは、光輝焼鈍炉の冷却機能を阻害したり、製品品質を劣化させるという事態を引き起こすおそれがあることから、光輝焼鈍炉の設備自体には何の不都合もないにもかかわらず、ホワイトパウダーを除去するためだけの目的で、定期的に光輝焼鈍炉を降温、開放して清掃などのメンテナンス作業を実施しなければならなかった。

[0006] そしてこのメンテナンス作業にあっても、スキンパスロールの取り付け・取り外しや、その表面の研磨など、煩雑な作業が必要であった。これに加えて、光輝焼鈍炉内には、操業中は水素ガスや窒素ガスからなる還元性の雰囲気ガスが充填されているが、メンテナンス作業で一旦開放すると、炉内が酸化され、再度雰囲気ガスを充填する時には、徐々に酸素原子がしみ出て来る為、残留酸素濃度を設定値に合わせる調

整作業も煩雑であった。そしてこのメンテナンス作業には、相当の期間を要し、その間は操業を停止しなければならないため、光輝焼鈍炉の生産能力に多大な悪影響を及ぼす結果となっていた。

- [0007] 以上のように、従来の光輝焼鈍炉にあっては、ホワイトパウダーの発生に起因して、その冷却能力を維持することが難しく、またそのために清掃等のメンテナンス作業を定期的実施することが要求されて、これらにより生産効率が低く、さらに製品の品質維持にも悪影響があるため、ホワイトパウダーの生成量を削減できる方策の案出が望まれている。

特許文献1:特開平10-72624号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0008] 本発明者は、実際の炉設備(以下、実機という)から回収された過去から現在に至るホワイトパウダーの成分を分析した結果、その主成分としてホウ素酸化物の混合物が多量に含まれているとの知見を得、このホウ素酸化物の生成プロセスについて鋭意研究を行った結果、ホウ素酸化物の生成が熱処理鋼帯中に含まれるホウ素及び光輝焼鈍炉内の残留酸素や水分と関係しているとの結論に達して、本発明を完成するに至ったものである。そして、このホウ素酸化物の生成を抑制することができれば、結果的にホワイトパウダーに起因する上記事態を根本的に解決できることになる。

- [0009] 本発明は上記従来の課題に鑑みて創案されたものであって、光輝焼鈍炉に於けるホワイトパウダーの生成を抑制する光輝焼鈍炉の制御方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

- [0010] 本発明にかかる光輝焼鈍炉の制御方法は、ホウ素酸化物が生成される光輝焼鈍炉の炉内雰囲気の水蒸気分圧を 1×10^{-5} よりも小さくすることを特徴とする。具体的には、炉内雰囲気の露点を下げることにより、水蒸気分圧を 1×10^{-5} よりも小さくすることが好ましい。

- [0011] そして、前記光輝焼鈍炉内に炭化水素を含むガスを導入することにより、炉内雰囲気の水蒸気分圧を 1×10^{-5} よりも小さくするようにしたことを特徴とする。

- [0012] あるいは、前記光輝焼鈍炉の炉内雰囲気に対し炭素を含む化合物を添加することにより、当該炉内雰囲気の露点を下げて水蒸気分圧を 1×10^{-5} よりも小さくするようにしたことを特徴とする。

発明の効果

- [0013] 本発明にかかる光輝焼鈍炉の制御方法にあつては、ホワイトパウダーの原因物質であるホウ素酸化物の生成を抑制することができる。

発明を実施するための最良の形態

- [0014] 以下に、本発明にかかる光輝焼鈍炉の制御方法の好適な実施形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。本発明の光輝焼鈍炉の制御方法は、ステンレス鋼などを表面酸化させない炉内雰囲気中で熱処理する光輝焼鈍炉内で大量に発生し、当該炉内に付着・堆積するホワイトパウダーの発生原因を突き止めることができたことにより、その生成を効果的に抑制し得るものである。
- [0015] 実機から回収した過去から現在に至るホワイトパウダーの成分を分析したところ、その主成分としてホウ素酸化物の混合物が多量に含まれていることが判明した。ホウ素酸化物を生成するホウ素の発生源を追求したところ、熱処理鋼帯自体のホウ素含有量が、光輝焼鈍炉内での熱処理の前後で変化していること、すなわち熱処理後に減少しているという知見が得られた。
- [0016] そこで、鋼板からのホウ素の拡散・離脱の動向を探るために、水素雰囲気下1000℃で加熱するテストを行ったところ、水素ボンベによる雰囲気の時にはホウ素の拡散・離脱が認められなかった。一般的な光輝焼鈍炉の炉内加熱帯雰囲気の露点が-30℃から-40℃であるのに対し、水素ボンベ中の水素を使用すると露点は-60℃以下となり、実機よりもかなり低温であった。
- [0017] このテスト結果から理解されることは、(1)露点が低かったために水蒸気分圧が低かったこと、(2)ホウ素を酸化させる酸素源がなかったことであり、このために残留水分や酸素が熱処理鋼帯中のホウ素と酸化反応せず、よってホウ素の拡散・離脱がなかったということである。
- [0018] そして本発明者は、実機ではこれらの条件が満たされておらず、すなわち通常の光輝焼鈍炉の炉内雰囲気の露点が高いことから、炉内に残留水分や酸素が存在する

ため、これらが熱処理鋼帯中のホウ素と酸化反応し、その結果としてホウ素酸化物が生成され、ホワイトパウダーの原因物質になっていることを突き止めた。

[0019] そして本発明者はこれらの事実から、炉内雰囲気露点を下ればよい、すなわち炉内雰囲気の水蒸気分圧を下ればよいことを見出して、本発明を完成するに至ったものである。

[0020] 露点を下げるだけで本発明は有効であるが、その中でも特に2つの方法が有効であることを見出した。すなわち(1)炭化水素を含むガスを炉内に導入する方法、(2)炭素を含む化合物を炉内雰囲気に添加する方法である。


[0021] 炭化水素を含むガスは気体であるため、容易に炉内雰囲気に対して添加することが可能であり、形式を問わず、あらゆる光輝焼鈍炉に対して適用することができる。炭素を含む化合物として固体炭素などのソリッドを用いる場合には、光輝焼鈍炉の点検やメンテナンス時に、その加熱帯側に単に設置すればよく、簡単に本発明方法を実施することができる。

[0022] 図1は、ホワイトパウダーの主成分であるホウ素酸化物のGibbsの標準生成自由エネルギー ΔG^0 を示したエリングラム図、図2は、下記実施例1に関するメタン、一酸化炭素、水蒸気の各分圧の1400Kでの関係を示す対数グラフである。

実施例 1

[0023] 炭化水素を含むガスを炉内雰囲気に添加する方法について説明する。炭化水素は光輝焼鈍炉内に存在する微量の水 H_2O や酸素 O_2 と、次のような反応を起こすと考えられる。メタン CH_4 を例にとって説明すると、分解された CH_4 は、炭素Cとなり、酸化・還元反応により、 H_2O を一酸化炭素COと水素 H_2 に変化させる。

[0024] [数1]



ここで、 K_1 、 K_2 は平衡定数である。また、光輝焼鈍炉の炉内雰囲気はほぼ H_2 100

%であるため、その分圧 $P(H_2)$ は限りなく1に近い。純 H_2 の炉内雰囲気以外での操作の場合(H_2 :75%、 N_2 :25%等)であっても、窒素 N_2 は反応には関与せず、またその他の成分と比べても H_2 がその全量のほとんどを占めるので、誤差を考慮すれば、分圧 $P(H_2)$ は1と考えてよい(以下、同様である)。

[0025] 分圧 $P(H_2)=1$ として、上記の式(1)および式(2)を変形すると、

[0026] [数2]

$$K_1 = \frac{P(CO)}{P(CH_4) \cdot P(O_2)^{1/2}} \quad , \quad K_2 = \frac{P(H_2O)}{P(O_2)^{1/2}}$$

より、

[0027] [数3]

$$\frac{K_1}{K_2} = \frac{P(CO)}{P(CH_4) \cdot P(H_2O)} = \text{const (一定温度において)} \quad \dots (3)$$

となる。

[0028] 図1のエリンガム図で、ホウ素酸化物のGibbsの標準生成自由エネルギー ΔG^0 より、一般的な光輝焼鈍炉内温度1120℃(図1中、実機最高材温参照)までにおいて、ホウ素酸化物は、露点と1対1の対応をする水蒸気分圧 $P(H_2O)$ として $P(H_2)/P(H_2O)$ がほぼ 1×10^5 以上であれば、その生成を効果的に抑制することができる。よって、式(3)より、任意なメタン分圧 $P(CH_4)$ に対し、図2に示すように水蒸気分圧 $P(H_2O)$ が 1×10^{-5} を下回るように一酸化炭素分圧 $P(CO)$ を下げることにより、ホウ素酸化物の生成を抑制することができる。


[0029] 従って、光輝焼鈍炉内の炉内雰囲気に対し炭化水素を含むガスを添加して当該炉内雰囲気の露点を降下させることによって、ホワイトパウダーの原因物質の発生を根本的に抑制することが可能となる。

実施例 2

[0030] 炭素を含む化合物を炉内に導入する方法について説明する。化合物の一例として固体炭素(C(固体))を例にとって説明すると、炭酸バリウム $BaCO_3$ などの炭酸塩とと


もに、固体炭素を炉内に導入すると、固体浸炭法と同様な反応が生起される。

[0031] [数4]



より、

[0032] [数5]



式(5)および上記 K_2 より、

[0033] [数6]

$$\frac{K_3}{K_2} = \frac{P(\text{CO})}{P(\text{H}_2\text{O})} = 2.65 \times 10^2 \quad (1400\text{Kにおいて}) \quad \dots (6)$$

となる。

[0034] 図1のエリンガム図で、ホウ素酸化物のGibbsの標準生成自由エネルギー ΔG° より、一般的な光輝焼鈍炉内温度1120°Cまでにおいて、ホウ素酸化物は、露点と1対1の対応をする水蒸気分圧 $P(\text{H}_2\text{O})$ として $P(\text{H}_2)/P(\text{H}_2\text{O})$ がほぼ 1×10^5 以上であれば、その生成を効果的に抑制することができる。よって、式(6)より、水蒸気分圧 $P(\text{H}_2\text{O})$ が 1×10^{-5} を下回るように一酸化炭素分圧 $P(\text{CO})$ を下げることにより、ホウ素酸化物の生成を抑制することができる。

[0035] 従って、光輝焼鈍炉内に炭素を含む化合物を導入して当該炉内雰囲気露点を降下させることによって、ホワイトパウダーの原因物質の発生を根本的に抑制することが可能となる。

図面の簡単な説明


[0036] [図1]ホワイトパウダーの主成分であるホウ素酸化物のGibbsの標準生成自由エネルギー ΔG^0 を示したエリンガム図である。

[図2]メタン、一酸化炭素、水蒸気の各分圧の1400Kでの関係を示す対数グラフ図である。


請求の範囲

- [1] ホウ素酸化物が生成される光輝焼鈍炉の炉内雰囲気の水蒸気分圧を 1×10^{-5} よりも小さくすることを特徴とする光輝焼鈍炉の制御方法。
- [2] 前記光輝焼鈍炉内に炭化水素を含むガスを導入することにより、炉内雰囲気露点を下げて水蒸気分圧を 1×10^{-5} よりも小さくするようにしたことを特徴とする請求項1に記載の光輝焼鈍炉の制御方法。
- [3] 前記光輝焼鈍炉の炉内雰囲気に対し炭素を含む化合物を添加することにより、当該炉内雰囲気露点を下げて水蒸気分圧を 1×10^{-5} よりも小さくするようにしたことを特徴とする請求項1に記載の光輝焼鈍炉の制御方法。

[図1]



[図2]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/015025

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ C21D1/76, C21D9/46

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ C21D1/76, C21D6/00, C21D9/46

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
WPI, ELSEVIER, JOIS

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 10-72624 A (Nisshin Steel Co., Ltd.), 17 March, 1998 (17.03.98), Par Nos. [0001] to [0004] (Family: none)	1-3
Y	JP 2003-247787 A (Chugai Ro Co., Ltd.), 05 September, 2003 (05.09.03), Par No. [0006] & EP 1338659 A1	1-3
Y	JP 11-158559 A (Sumitomo Metal Industries, Ltd.), 15 June, 1999 (15.06.99), Claims; drawings (Family: none)	1-3

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
07 January, 2005 (07.01.05)

Date of mailing of the international search report
25 January, 2005 (25.01.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/015025

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 57-35620 A (Oriental Engineering Kabushiki Kaisha), 26 February, 1982 (26.02.82), Detailed Explanation of The Invention (Family: none)	1-3
Y	JP 53-110909 A (Oriental Engineering Kabushiki Kaisha), 28 September, 1978 (28.09.78), Detailed Explanation of The Invention (Family: none)	1-3

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C21D1/76, C21D9/46.

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C21D1/76, C21D6/00, C21D9/46

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2005年

日本国登録実用新案公報 1994-2005年

日本国実用新案登録公報 1996-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

WPI

ELSEVIER

JOIS

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 10-72624 A (日新製鋼株式会社) 1998.03.17, 0001-0004 (ファミリーなし)	1-3
Y	JP 2003-247787 A (中外炉工業株式会社) 2003.09.05, 0006 &EP 1338659 A1	1-3

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

07.01.2005

国際調査報告の発送日

25.1.2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

佐藤 陽一

4K

3557

電話番号 03-3581-1101 内線 3435

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 11-158559 A (住友金属工業株式会社) 1999.06.15, 特許請求の範囲, 図面 (ファミリーなし)	1-3
Y	JP 57-35620 A (オリエンタルエン지니어リング株式会社) 1982.02.26, 発明の詳細な説明 (ファミリーなし)	1-3
Y	JP 53-110909 A (オリエンタルエン지니어リング株式会社) 1978.09.28, 発明の詳細な説明 (ファミリーなし)	1-3